



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

SPÉCIFICATIONS D'ACHAT ET DE VENTE

Producto : OXIDO DE MAGNESIO CALC. KP
Product MAGNESIUM OXYDE KP GRADE
Produit

ESPECIFICACION

SPECIFICATION / SPÉCIFICATION

Ensayo <i>Test / Essai</i>	Límites <i>Spec. Limits / Limites</i>
OXIDO DE MAGNESIO como MgO (por diferencia), %, min <i>Magnesium Oxide such as MgO (by difference), %, min.</i> <i>Oxyde de magnésium tel que MgO (par différence), %, min.</i>	98,0
Ca (como CaO), %, máx. <i>Ca (such as CaO), %, max.</i> <i>Ca (tel que CaO), %, max.</i>	0,60
Si (como SiO ₂), %, máx. <i>Si (such as SiO₂), %, max.</i> <i>Si (tel que SiO₂), %, max.</i>	0,10
Fe (como Fe ₂ O ₃), %, máx. <i>Fe (such as Fe₂O₃), %, max.</i> <i>Fe (tel que Fe₂O₃), %, max.</i>	0,015
CLORUROS (como Cl), %, máx. <i>Chlorides (such as Cl), %, max.</i> <i>Chlorures (tels que Cl), %, max.</i>	0,25
SULFATOS (como SO ₄), %, máx. <i>Sulphates (such as SO₄), %, max.</i> <i>Sulfates (tels que SO₄), %, max.</i>	0,17
PERDIDA POR IGNICIÓN (900°C), %, máx. <i>Loss on ignition (900°C), %, max.</i> <i>Perte par calcination (900°C), %, max.</i>	2,0
DENSIDAD APARENTE, g/cm ³ , típico <i>Tapped density, g/cm³, typical</i> <i>Densité taraudée, g / cm³, typique</i>	0,60

TAMIZ MALLA 100 (Retiene), %, máx.
Sieve Mesh 100 (Retains), %, max.
Tamis maille 100 (retient), %, max.

10,0

TAMIZ MALLA 325 (Retiene), %, máx.
Sieve Mesh 325 (Retains), %, max.
Tamis maille 325 (retient), %, max.

35,0

ASPECTO

Appearance

Aspect

Polvo blanco fino, casi insoluble en agua.
Insoluble en alcohol. Se disuelve en
ácidos minerales diluidos.

*Fine white powder, almost insoluble in
water. Insoluble in alcohol. Dissolver in
dilute mineral acids.*

*Fine poudre blanche, presque insoluble
dans l'eau. Insoluble dans l'alcool.
Dissoudre dans des acides minéraux
dilués.*

CADUCIDAD: 24 meses desde la fecha de fabricación, en condiciones adecuadas
de almacenamiento.

Shelf life: 24 months from the date of manufacture under suitable storage conditions.

Expiration: 24 mois à partir de la date de fabrication sous des conditions de stockage
adéquates.

* Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

This document is not signed because it has been issued by computer.

Document émis par ordinateur, c'est pourquoi il n'est pas signé.